

KARTA TECHNICZNA

SPRAY-KON FOIL

SPRAY-KON FOIL to nowej generacji klej aerozolowy przeznaczony do mocowania folii paroizolacyjnych lub membran do profili stalowych (CD, UD, CW, UW) w zabudowach gipsowo-kartonowych. Służy także do klejenia folii do betonu lub drewna oraz do klejenia brytów folii pomiędzy sobą. **SPRAY-KON FOIL** wykorzystywany jest też do mocowania piankowych dylatacji przy wylewkach podłogowych.

ZALETY KLEJU:

- OGROMNA WYDAJNOŚĆ – nawet **100 mb** z 1 puszki 500 ml
- SZYBKA I WYGODNA APLIKACJA
- GOTOWOŚĆ DO KLEJENIA JUŻ PO 15-60 SEKUNDACH
- BRAK UCIAŻLIWEGO ODKLEJANIA KAWAŁKÓW PAPIERU JAK PRZY TAŚMIE DWUSTRONNEJ
- SKUTECZNY RÓWNIEŻ W NISKICH TEMPERATURACH
- NAWET KILKUKROTNIE SKRACA CZAS MOCOWANIA PAROIZOLACJI

DANE TECHNICZNE:

Okres magazynowania: 2 lata

Przechowywanie: optymalnie 15-35°C. Unikać przemrożenia – może to spowodować odseparowanie się substratów kleju. Przed użyciem najlepiej jest ogrzać opakowanie do przynajmniej 10°C i wstrząsnąć przed użyciem

Kolor: Bezbarwny, mleczny

Cząstki stałe: 35%

Rozpuszczalnik: węglowodory, izoalkany, aceton

Odporność temperaturowa: 70°C

Produkt łatwopalny.

OPAKOWANIE:

Aerozol 500 ml

APLIKACJA:

Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche, wolne od brudu, smarów oraz jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Najlepiej jest wykonać klejenie w temperaturze minimum 10°C, ale klej trzyma również w temperaturach około 0°C. Wstrząsnąć aerozolem przed użyciem. Natryskiwać klej na profil z odległości około 15 cm. Słabsze naciśnięcie dyszy zwęża strumień kleju. Obrócenie końcówki dyszy zmienia płaszczyznę natrysku (pion/poziom). Pozostawić do czasu odparowania rozpuszczalnika (15-60 s w zależności od temperatury otoczenia). Przyłożyć folię i docisnąć ją ręką lub gumowym wałkiem. Unikać natryskiwania punktowego i robienia kałuż – wydłuża to czas parowania. Warstwa kleju zachowuje gotowość do klejenia nawet ponad 1 godzinę od natryśnięcia. Folię po przymocowaniu można odkleić i przyłożyć ponownie korygując jej położenie. Nałożenie kleju na obie klejone powierzchnie (profil+folia, folia+folia) wzmacnia spoinę i uniemożliwia korektę. Folie klejone pomiędzy sobą, dla pełnej paroszczelności wymagają zastosowania specjalistycznej taśmy klejącej. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nadmiar kleju można usunąć przy pomocy rozpuszczalników R505, CLEAN TECH lub innych organicznych.