

KARTA CHARAKTERYSTYK

KLEJ TAPICERSKI GLUE&GO STRONG

Uniwersalny klej tapicerski w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego, żywic syntetycznych i środków modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia materiałów tapicerskich jak gąbki poliuretanowe, gąbki poliestrowe, tkaniny satynowe, filc, juta, guma tapicerska, dywany i innych materiałów tapicerskich w różnych kombinacjach oraz do podłoża z metalu, betonu, drewna surowego i lakierowanego oraz materiałów drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE

| Lp. | Badana właściwość | Wymagania |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1. | Sucha masa | 30% ± 2% |
| 2. | Lepkość (met. Brookfielda) | 400 ± 100 mPa*s |
| 3. | Barwa | jasnożółta |
| 4. | Czas otwarty | do 3 minut |
| 5. | Wydajność | do 4m ² |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem. Temperatura stosowania: 15-27°C. Klejone powierzchnie należy wcześniej osuszyć i oczyścić. Klej nanieść równomiernie na obu klejonych powierzchniach i odczekać 30 sekund potrzebnych do odparowania rozpuszczalnika. Następnie złożyć klejone elementy i docisnąć. Po przyklejeniu elementów nie jest możliwa korekta. Nie narażać klejonych materiałów na działanie wysokich temperatur przed osiągnięciem wytrzymałości wstępnej. Pełną wytrzymałość końcową spoina uzyskuje po 48 godzinach.

OSTRZEŻENIE

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie palić w czasie rozpylania. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Chronić przed źródłami zapłonu. Chronić przed dziećmi. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie w następstwie wdychania i połknięcia. Stosować z dala od źródeł ognia.



MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu (5-25°C).

Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

OPAKOWANIE

0,5l